



13



Strandvägen 2, 696 74 Hammar

EN 13055-2:2004-07

Lättballast för obundna och bundna tillämpningar

Produktnamn

Hasopor® Lätt

Egenskaper	Testmetod	Deklarerat värde	
Kornform		Oregelbundet kantig	
Kornstorleksfördelning	EN 933-1, torrsiktning	10-60 Oversize ≤ 10% Undersize ≤ 15%	mm
Lös bulk densitet	EN 1097-3	180 ±15%	kg/m <sup>3</sup>
Krossmotstånd	EN 13055-1: Annex A	0,77 vid 20%	MPa
Volymstabilitet	EN 13055-1: Annex B	NPD	
Vattenabsorption	EN 1097-6	NPD	
Kapillär stighöjd	EN 1097-10	< 120	mm
Sammansättning		98% Återvunnet glas 2% Aktivator	
Avgivelse av tungmetaller		NPD	
Avgivelse av andra farliga ämnen		NPD	
Motståndskraft mot frysning/töing	EN 13055-2: Annex B	NPD	
Andel korn med krossade ytor	EN 933-5	NPD	

**Appendix deklARATION (utanför CE-märkning)**

Egenskaper	Testmetod	Deklarerat värde	
Vattenabsorption	EN 12087	<30	%